



Hohlkordelschnur
Drahtgestrick mit E- Glasumflechtung

Artikelbezeichnung:	M280
Artikelausführungen:	rund
Präparate:	ohne
Materialien:	E- Glasseide mit Edelstahldrahtgestrick 1.4301 / AISI 304, federhart
Farbe:	weiß, schwarz Edelstahldrahtgestrick: silbern

thermische Eigenschaften:

- nicht brennbar

E- Glasfasern

- max. Dauertemperatur 550 °C
- kurzzeitig 600 - 650 °C möglich

Edelstahldraht (~ 0,15mm)

- max. Dauereinsatztemperatur 800 °C

chemische Eigenschaften:

- beständig gegen Öle, Fette, Lösungsmittel, Säuren und Laugen in geringen Konzentrationen (vor allem organisch)
- nicht beständig gegen Flusssäure (HF) und Phosphorsäure (H_3PO_4)

Einsatzgebiete:

Für Abdichtungen von Ofen- sowie Kamintüren.

Einsatzgrenzen: Verwendung von E- Glasseide als Umflechtung
→ max. Dauertemperatur von 550 °C

Dimensionen: Ø ca. 8-11mm (Toleranz +/- 10 %)
Wandstärke ~ 1 mm

www.thoenes-solutions.com

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über das angegebene Produkt und sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ein Gewährleistungsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.